

東北地方硫黄製錬所一覧

著者	永岡 静夫
雑誌名	東北大学選鑛製錬研究所彙報 = Bulletin of the Research Institute of Mineral Dressing and Metallurgy, Tohoku University
巻	8
号	1
ページ	108-108
発行年	1952-09-10
URL	http://hdl.handle.net/10097/32124

東北地方硫黃製鍊所一覽

縣 名	鑛 山 名	製鍊 種別	製 鍊 元 鑛		精製硫黃計畫生産量		註
			鑛 量 (t)	品位(%)	鑛 量 (t)	品位(%)	
青 森	岩 木 山	蒸氣	3,000	35.0	50~100	99.8	休 止 中
"	"	燒取	450	30.0	90	99.5	3 基
岩 手	松 尾	"	25,000~30,000	26.0	4,500~5,000		100 "
"	鶯 澤	自燃	200	45.0	65	99.9	1 "
"	"	燒取	300	45.0	70	99.7	2 "
"	"	自燃	180	45.0	45	"	1 "
宮 城	荒 雄 嶽	燒取	375	42.6	115	99.6	2 "
"	中 山 平	蒸氣	400	30.0	100	99.8	3 "
"	川 渡	"	1,800	50.0	500	99.8	6 "
"	"	燒取	750	30.0	150	"	5 "
"	八 幡	"	1,000	60.0	450	99.6	9 "
"	富 士 鳴 子	"	240	42.0	48	99.7	2 "
山 形	藏 王	"	5,000	30.0	967	99.8	20 "
"	西 吾 妻	"	4,000	28.0	600		11 "
"	山 成	"	700	30.0	100	99.5	3 "
福 島	沼 尻	"	2,700	30.0	450	99.8	12 "
"	第 一 信 夫	"	1,200	"	250	99.0	5 "
秋 田	玉 川	"	1,100	60.0	440	99.0	5 "
"	赤 川	"	300	35.0	70	99.5	2 "
"	宮 川	蒸氣	2,000	65.0	1,000	99.8	10 "
"	川 原 毛	燒取	500	45.0	165	99.5	4 "

(仙臺鑛山保安監督部 永岡靜夫監督官)